

S.G.C.

Des produits de maintenance
au service des professionnels



IMPRESFOND E.O

Impression pour façades et pour système d'imperméabilité

PROPRIETES :

Impression acrylique pour imprimer les vieux fonds non farinant et les supports neufs. Régule les bétons et crépis sains. Peinture pour surfaces verticales extérieures, pour tout support alcalin ou ancien fond sain où l'on désire appliquer une couche d'impression et de régulation.

Les supports adéquats sont les enduits de liants hydrauliques, ciment et dérivés, béton, briques, parpaings et les anciennes peintures acryliques et RPE. Insensible à l'alcalinité du support. Excellente adhérence. Fixe et isole le support.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Attendre 24 heures minimum avant de peindre la façade.

Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...).

Les fonds poreux, farinants et friables seront fixés avec une couche de **IMPRESFOND E.S.** Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

Application


Bien mélanger avant application.

Sur fonds cohérents, appliquer 1 couche de **IMPRESFOND E.O.** Brosse et rouleau (type méché façade)

Diluer de 5 à 8 %. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant : Eau.

F I C H E T E C H N I Q U E



S.G.C.

Des produits de maintenance
au service des professionnels

F I C H E T E C H N I Q U E

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect du film

Mat.

Liant

Résine acrylique.

Extrait sec

En poids : 53 %.

Brillant spéculaire

Inférieur à 5 sous 60°.

Densité

1,32 kg/dm³.

En volume : 38 %.

Teintes

Blanc et pastel série 1.

Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %)

Conservation

■ En emballage d'origine

(non ouvert) : 12 mois.

Conditionnement

2,5 litres et 15 litres

■ Hors poussières : 10 min.

■ Sec : 1 heure.

■ À l'abri de la chaleur,

du gel et de l'humidité.

■ Recouvrable : 2 heures

Rendement

Suivant la porosité du support : de 160 à 240 g/m² pour une couche.

PRECAUTIONS ET REMARQUES :

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, en plein soleil et par temps de pluie.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque.

Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.

Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.