



S.G.C.

Des produits de maintenance
au service des professionnels

F I C H E T E C H N I Q U E

IMPRESFOND E.S

FIXATEUR POUR ANCIENS FONDS ET POUR SYSTEME D'IMPERMABILITE

PROPRIETES :

Impression spéciale pour anciens fonds et supports alcalins. Impression et fixateur du système **IMPRESFOND ES** sur vieux fonds, béton, crépi, ciment, revêtements plastiques épais, anciennes peintures. Peinture pour surfaces verticales extérieures et pour l'intérieur. Elle s'applique sur tout support alcalin ou ancien fond sain où l'on désire appliquer une couche d'adhérence. Les supports adéquats sont les enduits de liants hydrauliques, ciment et dérivés, béton, briques, parpaings, les anciennes peintures et les revêtements plastiques épais. Insensible à l'alcalinité du support. Excellente adhérence. Fixe et isole le support.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

Préparation : Les anciennes peintures seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille, type AREX. Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...). Application : Bien mélanger avant application. Sur fonds cohérents, appliquer 1 couche de REPRIM. Brosse et rouleau : Diluer de 5 à 8 %. Airless : Diluer de 8 à 10 %. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie. Diluant : Diluver

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect du film : Mat opacifiant.
Brillant spéculaire : Inférieur à 10 sous 60°.
Teintes : Blanc et pastel série 1.

.../...



Des produits de maintenance
au service des professionnels

F I C H E
T E C H N I Q U E

.../...

Liant : Résine acrylique.

Densité : 1,31 kg/dm³.

Séchage : (à 20°C, H.R. : 65 %) Hors poussières : 30 min. Sec : 4 heures.

Recouvrable : 24 heures.

Extrait sec : En poids : 60 %. En volume : 42 %.

Conservation : En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois. À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement / Suivant la porosité et la rugosité du support : de 160 à 240 g/m² pour une couche.

PRECAUTIONS ET REMARQUES :

Inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité. Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux. Conforme à la directive COV 2004/42/CE la valeur limite UE pour ce produit est 750 g/l. Ce produit contient moins de 575 g/l de COV.



Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.