



**S.G.C**

Des produits de maintenance  
au service des professionnels

F  
I  
C  
H  
E  
  
T  
E  
C  
H  
N  
I  
Q  
U  
E

## PEINTOIT

### PEINTURE POUR RENOVATION DES TOITURES

#### PROPRIETES :

Peinture pour la rénovation des toitures, à base de résine acrylique en phase aqueuse spécialement formulée pour la protection et la décoration des toitures fibro-ciment et tuiles. Toitures en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime. Les supports appropriés sont le ciment et ses dérivés, le fibro-ciment, les tuiles, les briques, les anciennes peintures ainsi que les tôles galvanisées non rouillées ou au préalable revêtues d'un primaire. Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. Insaponifiable. Imperméable aux eaux de ruissellement. Microporeux.

#### CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

Préparation : Les supports seront nettoyés à l'eau sous pression ou à défaut par grattage et brossage soignés afin d'éliminer les parties non adhérentes. Les toitures recouvertes de mousse seront traitées avec notre **STOP MOUSSE**. Les toitures en tôles galvanisées seront dégraissées. Les parties rouillées seront revêtues d'un primaire **ZICOR**. Les anciennes peintures bien adhérentes seront nettoyées à l'eau sous pression.

Application : Bien mélanger avant application. Application directe à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless de 2 couches de PEINTURE TOITURE PREMIUM sur supports sains, propres et secs.

**Brosse et rouleau (poils longs)** Diluer de 0 à 5 %. **Airless** Diluer de 8 à 12 %.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant : Eau.



Des produits de maintenance  
au service des professionnels

F I C H E T E C H N I Q U E

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect du film	: Mat.
Brillant spéculaire	: Inférieur à 5 sous 60°.
Teintes	: Tuile, oxyde rouge, ardoise.
Liant	: Résine acrylique.
Densité	: 1,39 kg/dm <sup>3</sup> .
Séchage	: (à 20°C, H.R. : 65 %). Hors poussières : 20 min. Sec : 1 heure. Recouvrable : 3 heures.
Extrait sec	: En poids : 62 %. En volume : 45 %.
Conservation	: En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois. À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.
Rendement	: Sur support moyennement absorbant : 6 à 8 m <sup>2</sup> /l.

### PRECAUTIONS ET REMARQUES :

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Conforme à la directive COV 2004/42/CE : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l. Ce produit contient moins de 2 g/l de COV.

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque.

Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.

Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.